計 量 証 明 書

No. A1600384 - 001

平成 28 年 4 月 26 日

株式会社 不動テクノス　様

環境計量証明事業所 長野県登録環境第66号
〒390-1242 長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
環境計量士　林　隆正

依頼者	株式会社 不動テクノス　長野県佐久市鍛冶屋335-2		
施設名又は試料名	ガラスシリカサンド 溶出試験		
採取場所名	株式会社 不動テクノス　工場		
採取者	株式会社 不動テクノス		
採取日時	平成28年4月14日	受付年月日	平成28年4月14日
天候	—	採取時の温度	気温　—　水温　—
計量年月日	平成28年4月14日　～　平成28年4月25日		

貴依頼の試料についての計量の結果を次のとおり証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	基準値	計量の方法
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.01	JIS K 0102　55.4
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.05	JIS K 0102　65.2.5
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005	昭和46年環境庁告示第59号付表1
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.01	JIS K 0102　67.4
鉛及びその化合物	mg/L	0.002	0.01	JIS K 0102　54.4
砒素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01	JIS K 0102　61.4
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.08　未満	0.8	JIS K 0102　34.4
ほう素及びその化合物	mg/L	0.03	1	JIS K 0102　47.4
		ー以下余白ー		

備考	1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 2. 溶出試験の検液作成方法および検量の方法は「土壌汚染対策法(平成15年環境省告示第18号)」に基づきました。